


Εμπορική ονομασία : **Μάρμαρο ΤΗΝΟΥ**

Ενδεικτική εικόνα υλικού:

Προέλευση: Τήνος

Ορυκτολογική σύσταση: Σερπεντίνης & χλωρίτης 60%,  
ασβεστίτης 35%, μαγνητίτης & Fe σουλφίδια 5%



Φυσικο-μηχανικές ιδιότητες - Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία (\*):

Φαινόμενη πυκνότητα	2660 - 2760 kgr/m <sup>3</sup>	(EN 1936)
Ανοικτό πορώδες	2,5 % κ. ό.	(EN 1936)
Αντοχή σε κάμψη	6,5 – 8 MPa	(EN 12372)
Αντοχή σε θλίψη	80 - 110 MPa	(EN 1926)
Υδαταπορρόφηση	2,1 % κ. β.	(EN 13755)
Υδαταπορρόφηση από τριχοειδή	1,6 g / (m <sup>2</sup> x sec <sup>0.5</sup> )	(EN 1925)
Αντίσταση στην τριβή	19600 - 20000 mm <sup>3</sup> (απώλεια όγκου)	(EN 14157-method B)
Αντοχή της στερέωσης (φορτίο θραύσης στην οπή αγκύρωσης)	1160 N	(EN 13364)
Αντίσταση στην ολίσθηση	Γυαλισμένα: Δείκτης SRV <sub>ΞΗΡΗ</sub> : 51 Δείκτης SRV <sub>ΥΓΡΗ</sub> : 28	(EN 14231)
Αντίσταση στη γήρανση με θερμικό αιφνιδιασμό	Μετά από 20 κύκλους, Μέση μεταβολή μάζας: -0,2%	(EN 14066 & EN 14146)

(\* ) Τα στοιχεία αυτά βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας, βάσει εργαστηριακών αναλύσεων αλλά και λοιπών πηγών πληροφοριών. Ωστόσο δεν αποτελούν εγγύηση για τα ειδικά χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης παρτίδας προϊόντος και δε συνιστούν νομικά έγκυρη συμβατική σχέση.

Χαλάνδρι, 20/4/2010