

Εμπορική ονομασία : **Μάρμαρο “CALIFORNIA”**

Ενδεικτική εικόνα υλικού:

Προέλευση: Μαρόκο

Ορυκτολογική σύσταση:

Ασβεστίτης (98,4%), το υπόλοιπο σιδηροξείδια και χαλαζίας



Φυσικο-μηχανικές ιδιότητες - Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία (\*):

Φαινόμενη πυκνότητα	2610 - 2640 kg/m <sup>3</sup>	(EN 1936)
Ανοικτό πορώδες	3,8 % κ.ό.	(EN 1936)
Αντοχή σε κάμψη	7 – 8 MPa	(EN 12372)
Αντοχή σε θλίψη	60 - 120 MPa	(EN 1926)
Υδαταπορρόφηση	3,6 % κ.β.	(EN 13755)
Υδαταπορρόφηση από τριχοειδή	4,6 g / (m <sup>2</sup> x sec <sup>0.5</sup> )	(EN 1925)
Αντίσταση στην τριβή	22000 mm <sup>3</sup> (απώλεια όγκου)	(EN 14157-method B)
Φορτίο θραύσης στην οπή αγκύρωσης	800 – 950 N	(EN 13364)
Αντίσταση στην ολίσθηση	Γυαλισμένα Δείκτης SRV <sub>ΞΗΡΗ</sub> : 67 Δείκτης SRV <sub>ΥΓΡΗ</sub> : 33	(EN 14231)

(\*): Τα στοιχεία αυτά βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας, βάσει εργαστηριακών αναλύσεων αλλά και λοιπών πηγών πληροφοριών. Ωστόσο δεν αποτελούν εγγύηση για τα ειδικά χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης παρτίδας προϊόντος και δε συνιστούν νομικά έγκυρη συμβατική σχέση.

Χαλάνδρι, 3/9/2014