

Εμπορική ονομασία : **TRAVERTINO (πωρόλιθος)**

Προέλευση: Τουρκία

Ορυκτολογικός τύπος: Μικριτικός πωρόλιθος

Ενδεικτική εικόνα υλικού:



Φυσικο-μηχανικές ιδιότητες - Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία (*):

Φαινόμενη πυκνότητα	2100 - 2600 kg/m ³	(EN 1936)
Ανοικτό πορώδες	7 - 9 % vol.	(EN 1936)
Αντοχή σε κάμψη	10 – 15 MPa	(EN 12372)
Αντοχή σε θλίψη	40 – 65 MPa	(EN 1926)
Υδαταπορρόφηση	4 – 4,7 % wt.	(EN 13755)
Υδαταπορρόφηση από τριχοειδή	2,9 – 3,4 g / (m ² x sec ^{0.5})	(EN 1925)
Αντίσταση στην τριβή	26 – 26,9 mm (μήκος αύλακας)	(EN 14157-method A)

(*) Τα στοιχεία αυτά βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας, βάσει εργαστηριακών αναλύσεων αλλά και λοιπών πηγών πληροφοριών. Ωστόσο δεν αποτελούν εγγύηση για τα ειδικά χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης παρτίδας προϊόντος και δε συνιστούν νομικά έγκυρη συμβατική σχέση.

Χαλάνδρι, 12/5/2015